



Proyecto Mezclas sostenibles
medioambientalmente amigables

TRAMO DE ENSAYO EN LA CV-43 EN ALZIRA, VALENCIA



Fecha de ejecución: junio del 2011

Mezclas extendidas: SMA11 (p.k.1+000 al p.k. 1+600) y SMA16 (p.k.1+600 al p.k. 2+200)

SMA11: árido porfídico, 5,66% de betún 45/80-65 s/m, 0,3% de fibras Viatop Premium. Capa de 4,0 cm

SMA16: árido porfídico, 5,66% de betún 45/80-65 s/m, 0,3% de fibras Viatop Premium. Capa de 4,5 cm

