



Proyecto Mezclas sostenibles  
medioambientalmente amigables

## TRAMO DE ENSAYO EN LA CALLE ISABEL ROSILLO EN ALCOBENDAS, MADRID



Fecha de ejecución: diciembre del 2012

Mezcla extendida: SMA8 con un 10% de RAP

SMA8: árido andesítico, 5,8% de betún 45/80-65 s/m, 10% de RAP, 0,3% de fibras Viatop Plus CT40. Capa de 4,0 cm

